



Beschrijving van het product

Puro exterieur Finish is een heel sterke waterdampdoorlatende gevelverf met een uitstekende vroegwaterweerstand.

Puro exterieur finish krijgt heel snel zijn hydrofobe karakter waardoor zowel kortstondig als langdurige waterstand geen invloed hebben op de verflaag. Ondanks het hydrofobe karakter is de Puro exterieur finish perfect overschilderbaar.

De combinatie van een sterk hydrofobe verf met geringe vuilopname en de aanwezigheid van een ingekapselde biocide zorgt voor een uiterste resistentie en gevelbescherming.

Eigenschappen

- Uitstekende waterdampdoorlatendheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
- Zeer lage wateropname (EN 1062-3): klasse W3: < 0.1 kg/(m²xh0.5)
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Goede dekkraft
- Sterk Hydrofoob: waterparelend lotuseffect
- Uitstekende werking tegen groen aangroei
- Vlotte verwerking
- Spatvrij
- Lange open tijd
- PU versterkt

Verpakking en kleur

Verpakkingen verkrijgbaar in 1,0l - 2,5l - 10L

Kleuren: alle kleuren in de Puro kleurenwaaier

alle kleuren beschikbaar in het kleurenmengmachine

Technische Fiche

Hars	Siloxaan-dispersie
Glans	ultra mat < 1 Gardner 85°
Densiteit	1.45 (± 0.05) g/cm ³
Vaste stof gehalte	41 (± 2) % in volume 60 (± 2) % in gewicht
VOC	< 15 g/L
Droogtijden	Stofdroog: 20 minuten Droog: 2 uur Overschilderbaar: na 4 uur (20°C)
Oplosmiddel	Watergedragen
Rendement	7 a 9 m ² /liter Het praktisch rendement wordt bepaald door de ruwheid, porositeit en de aangebrachte laagdikte.
Materiaalreiniging	Water
Verwerkings- Temperatuur	> 8°C
Luchtvochtigheid	< 85%
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden in de ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije , droge plaats (tussen 5°C - 40°)

Toepassingen product

Puro Exterieur primer is toepasbaar op minerale ondergronden en bestaande verflagen

Gebruikswijze product

Puro Exterieur Primer is gebruiksklaar - moet niet verdund worden

Bij verspuiten, onverdund:

Nozzle: 0.017 Inch tot 0.021 Inch

Materiaaldruk: 100-120 Bar

Luchtdruk: 2-2.5 Bar

Oppervlaktebehandeling

Schimmels, algen en mossen: eerst behandelen met een anti-schimmel product en vervolgens grondig nareinigen. Als grondlaag de Puro Exterieur primer plaatsen en daarna als eindlaag 1 of 2 lagen Puro Exterieur Finish V1.

Nieuw en/of poederende onderlagen: Puro exterieur primer plaatsen als grondlaag en vervolgens 1 of 2 lagen Puro Exterieur finish V1 plaatsen.

Bestaande verflagen: Verwijderen van alle niet V1 verflagen, door middel van de hogedrukreiniger. Daarna plaatsen van de Puro exterieur primer als grondlaag en dan afwerken met 1 of 2 lagen Puro Exterieur finish V1.

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatst geupdate technische fiche. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk.