



## Beschrijving van het product

Puro exterior primer is een fixeermiddel en primer in één product voor de gevels.

Puro exterior primer combineert uitstekende impregnerende en fixerende eigenschappen met een goed isolerend karakter.

Puro exterior primer kan overschilderd worden met de Puro exterior finish en is de perfecte grondlaag voor een open gevelverfsysteem (V1)

## Eigenschappen

- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
- Uitstekende impregnatie
- Goede dekkraft
- Vlotte verwerking
- Spatvrij
- Lange open tijd

## Verpakking en kleur

Verpakkingen verkrijgbaar in 1,0l - 2,5l - 10L

Kleuren: alle kleuren in de Puro kleurenwaaier

alle kleuren beschikbaar in het kleurenmengmachine

**Technische Fiche**

Glans	Mat < 3 Gardner 85°
Densiteit	1.40 ( ± 0.05 ) g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof gehalte	55 ( ± 2 ) % in volume 39 ( ± 2 ) % in gewicht
VOC	< 25 g/L
Droogtijden	Stofdroog: 20 minuten Droog: 2 uur Overschilderbaar: na 4 uur ( 20°C )
Oplosmiddel	Watergedragen
Rendement	6 a 8 m <sup>2</sup> /liter Het praktisch rendement wordt bepaald door de ruwheid, porositeit en de aangebrachte laagdikte.
Materiaalreiniging	Water
Verwerkings- Temperatuur	> 8°C
Luchtvochtigheid	< 85%
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden in de ongeopende verpakking, ge- stockeerd op een vorstvrije , droge plaats ( tussen 5°C - 40° )

**Toepassingen product**

Puro Exterieur primer is toepasbaar op minerale ondergronden

**Gebruikswijze product**

Puro Exterieur Primer is gebruiksklaar  
Het product moet niet verdund worden.

## Oppervlaktebehandeling

Schimmels, algen en mossen: eerst behandelen met een anti-schimmel product en vervolgens grondig nareinigen. Als grondlaag de Puro Exterieur primer plaatsen en daarna als eindlaag 1 of 2 lagen Puro Exterieur Finish V1.

Nieuw en/of poederende onderlagen: Puro exterieur primer plaatsen als grondlaag en vervolgens 1 of 2 lagen Puro Exterieur finish V1 plaatsen.

Bestaande verflagen: Verwijderen van alle niet V1 verflagen, door middel van de hogedrukreiniger. Daarna plaatsen van de Puro exterieur primer als grondlaag en dan afwerken met 1 of 2 lagen Puro Exterieur finish V1.

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatst geupdate technische fiche. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk.