



## Beschrijving van het product

Sterke scheuroverbruggende gevelverf met een kalei-look.

Puro Kaleiverf Fijn is een microvezelversterkte en met kwarts gevulde 100% acrylaatverf.

## Eigenschappen

- Scheuroverbruggend
- Zeer goede vullende eigenschappen
- Zeer lage wateropname
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Zeer goede dekkracht
- Goede waterdampdoorlaatbaarheid
- Uitstekende werking tegen groenaanslag en groen aangroei

## Verpakking en kleur

Verpakkingen verkrijgbaar in 0,5L - 1,0L - 2,5L

Kleuren: Alle kleuren in het Puro kleurenwaaier gamma

: Alle kleuren beschikbaar in het kleurenmengmachine

**Technische Fiche**

Hars	100% acrylaatverf
Glans	Mat
Densiteit	Mat: 1.63 ( ± 0.05 ) g/cm <sup>3</sup>
Vaste Stof Gehalte	51 ( ± 2 ) % in volume 69 ( ± 2 ) % in gewicht
VOC	< 25 g/L
Droogtijden	Stofvrij: 30 min Droog: 2uur Overschilderbaar: na 16uur bij 20°C
Oplosmiddel	Watergedragen
Rendement	± 7 m <sup>2</sup> per Liter* Het praktisch rendement wordt bepaald door de ruwheid, porositeit en de aangebrachte laagdikte. Schrobklasse 1: excellent ( DIN 13300 )
Reiniging materiaal	Water
Verwerkingstemperatuur	> 8°C
Luchtvochtigheid	< 85%
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden in de ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije , droge plaats

**Toepassingen product**

Afwerking muren en gevels: Minerale ondergronden | Bestaande verflagen

**Gebruikswijze product**

Gebruiksklaar

Puro Kaleiverf fijn aanbrengen met een blokborstel.

Puro Kaleiverf fijn 2 lagen aanbrengen voor het bekomen van een kalei-look

## Oppervlaktebehandeling

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn.  
Stof en andere onzuiverheden verwijderen.

Schimmels, algen en mossen:	Eerst met een anti-schimmel product behandelen gevolgd door een grondige reininging.
Poederende ondergronden:	Eventueel eerst fixeren bij sterk verpoederende ondergrond
Nieuwe ondergronden	Rechtstreek opzetten van de Puro Kaleiverf grof
Bestaande verflagen	Eerst grondig reinigen van de gevel met eventueel met de hogedrukreiniger. Alle loszittende delen moeten verwijderd zijn. Plaatsen van 2 lagen Puro Kalei fijn.

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatst geupdate technische fiche. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk.